

CORPS D'ENDUIT BATICLAY



LE SITE DE PRODUCTION DES ENDUITS ARGILUS™ SE SITUE
À 300 M DES CARRIÈRES D'ARGILE. NOS TERRES SONT 100 %
ÉCOLOGIQUES, RECYCLABLES ET RÉUTILISABLES.

BATICLAY.
TERRE & CHAUX

UTILISATION

LE CORPS D'ENDUIT BATICLAY s'utilise en murs extérieurs ou intérieurs anciens et sur tous types de construction tels que les maisons d'habitation, les granges, dépendances, écuries...etc. Il s'utilise uniquement en enduit de ragréage afin d'obtenir une surface plus homogène et de pouvoir appliquer par la suite un enduit de finition.

COMPOSITION

- Argile extra-fine
- Chaux Naturelle Hydraulique 3,5
- Sables alluvionnaires de différentes granulométries
- Briques pilées
- Petits gravillons

MISE EN ŒUVRE / PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports seront propres, sains et résistants.

Humidifier le support. Par temps chaud et sec, il est fortement recommandé d'humidifier le support à refus la veille, et de réhumidifier le jour même ainsi qu'au fur et à mesure de l'application si nécessaire.

Armer l'enduit si besoin en tenant compte des règles de l'art avec les toiles Argilus.

SUPPORTS AUTORISÉS

Maçonneries anciennes, maçonneries en pierre, en pisé, en paille, briques pleines de parement, blocs de parpaing, liège expansé et briques monomur.

Autres types de support, merci de consulter le fabricant.

SUPPORTS INTERDITS

Supports en bois

Surface horizontale ou inclinée

Surface peinte, Revêtement Plastique Epais.

PRÉPARATION DU CORPS D'ENDUIT

MATÉRIEL UTILISÉ : Bétonnière, malaxeur, machine à projeter. **MÉLANGE D'EAU :** 5 litres environ pour 1 sac de 25 Kg.

Pour le dosage en eau, l'applicateur veillera à respecter scrupuleusement les indications fournies afin de garantir une bonne homogénéité de l'enduit, cependant, ce dosage peut légèrement varier en fonction des moyens d'application et des conditions hygrométriques.

DURÉE DE MALAXAGE : 5 à 8 minutes MAXI.

DURÉE DE VIE DE LA GACHÉE (dans la brouette) : 1 heure MAXI **ÉPAISSEUR :** L'enduit est formulé pour une application maximale de 2 cm par passe.

DÉLAI ENTRE PASSES : 7 jours minimum

CONSOMMATION

La consommation varie selon les supports.

En moyenne, 1 sac = 0,5 à 1 m² environ en 20 mm d'épaisseur (Exemple : 1 m² pour un support lisse, 0,5 m² pour un support à joints comme un mur en pierres ou en briques)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

TEMPÉRATURE MINI +10°C et +25°C

Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort. Sur supports très lisses ou poreux type béton banché, béton de ciment en jambages de portes et fenêtres, brique monomur, parpaing et béton cellulaire, merci d'utiliser la SOUS COUCHE D'ACCROCHE BATICLAY.

PARTICULARITÉ D'USAGE

À l'extérieur, Baticlay est à démarrer à 15 cm (150 mm) du sol minimum.

Il est vivement conseillé d'utiliser un profil bas d'arrêt d'enduit avec goutte d'eau appelé aussi profilé de socle avec arrête d'égouttement.

La pose de Baticlay en extérieur se fait idéalement à partir des mois de mars avril jusqu'au mois de septembre.

Dans tous les cas, installer des baguettes d'angles est vivement recommandé.

Les profils et/ou baguettes intégrés seront en matériau inoxydable.

Les accélérateurs de prise, les adjuvants de durcissement ou antigel sont interdits.

SÉCHAGE

7 jours minimum en fonction des conditions météorologiques et de la qualité du support.

Baticlay contenant de l'Argile, ce temps de séchage peut doubler, ou plus, en fonction des conditions météorologiques.

STOCKAGE

12 mois à partir de la date de fabrication du sac et sous conditions suivantes : emballage non ouvert, sans contact avec le sol, dans un endroit sec.

ARGILUS
BEAUTÉ DE LA TERRE

La société ARGILUS se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02 51 34 93 28

Les fiches de sécurité sont disponibles sur www.argilus.fr/telecharger/